



produziert + liefert seit 1967
HOLZ + FERTIGTEILE
PLATTEN + VERPACKUNGEN
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:
MICHAEL GmbH
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49
Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98
Fax – 8 85 91 99  01 71 – 7 25 76 76
www.holzmichael.de info@holzmichael.de
www.michael-verpackungen.de

Technische Lieferbedingungen für Faserplatten, Nr. 1 977 542

Aufbau:	verpresst, glatt, Rückseite Siebmuster	
Die Hartfaserplatte besteht aus:	93 % Holzwerkstoff 1,9 % Harze (Naturharze) 0,8 % Paraffine 5 % Wasser	
Dicke:	2,5, 3, 4, 5, 6 mm	nach DIN 52350 und 68750
Feuchtigkeitsgehalt:	≤ 5 %	nach DIN 52351
Rohdichte:	≥ 0,8 kg/dm ²	nach DIN 52374
Wasseraufnahme:	≤ 34 %	nach DIN 52351
Dickenquellung:	≤ 30 %	nach DIN 52351
Biegefestigkeit:	≥ 4.000 N/cm ²	nach DIN 52352

Die Hartfaserplatte muß die Emissionsklasse E1 der „Richtlinie über die Klassifizierung von Spanplatten bezüglich der Formaldehydabgabe“ sinngemäß erfüllen.

Die Werkstoffe dürfen nicht mit Verarbeitungshilfsmitteln, Additiven und Pigmenten aus Cd-Verbindungen ausgerüstet werden.

Hartfaserplatten, Typ MAGO sind lebensmittel verträglich und können z.B. für Gemüsekisten verwandt werden.